



RM 782 Extra Powłoka ochronna

Wyjątkowo trwała powłoka o wysokiej zawartości polimeru (25,6%). Na powierzchnię aplikuje się maksymalnie 2 warstwy. Czas schnięcia pomiędzy warstwami wynosi zaledwie 30 min.



Własności

- Posadzki dłużej wyglądają jak nowe
- wysoce wydajny, łatwy w aplikacji,
- Bardzo wysoka moc krycia ze względu na bardzo dużą zawartość substancji stałych; odpowiednie pokrycie zaledwie przy użyciu 1 do 2 warstw
- Wysoka siła krycia, idealna do stosowania na chłonnych i starych, zużytych posadzkach
- bardzo krótki czas schnięcia
- Wyjątkowo odporny na zużycie ze względu na wysoką odporność na ścieranie i uderzenia oraz doskonałą ochronę przed śladami (np. śladami po obcasach)
- Zwiększona odporność na alkoholowe środki czyszczące i środki dezynfekujące
- Doskonała przyczepność do wykładzin podłogowych
- W obszarach o dużym natężeniu ruchu i użytkowaniu (np. Warsztatach lub przemyśle, szpitalach, szkołach)
- certyfikat o własnościach antypoślizgowych zgodnie z normą DIN 51131 i DIN EN 13893 (w zależności od posadzki)
- łatwy do ponownego polerowania

Obszar zastosowań:

Firmy sprzątające:	Floor care
Domy spokojnej starości, gabinety lekarskie:	Floor care
Przemysł:	Floor care
Sprzątanie komunalne:	Floor care
Handel detaliczny:	Floor care
Hotele, gastronomia, catering:	Floor care

Zastosowanie

- ręcznie
- Maszyna jednotarczowa

Rozmiar opakowania

5 l

Numer katalogowy

6.295-816.0

pH

8.6

w koncentracje



Zastosowanie:

Powłoka

- Powierzchnia musi być pozbawiona pozostałości powłok zabezpieczających i zanieczyszczeń (pH 7-8,5). Powierzchnia musi być sucha.
- Ostrożnie obracać pojemnik, nie wstrząsać.
- Nie rozcieńczać, nie mieszać z innymi produktami.
- Ilość aplikacji zależy od chłonności i rodzaju posadzki: pierwsza warstwa: około 25-45 ml / m², druga warstwa: około 20-30 ml / m². Wydajność zależy od ilości aplikacji.
- Rozłożyć produkt równomiernie, oszczędnie, szybko w zachodzących na siebie warstwach (na zakładkę) przy użyciu mopa płaskiego.
- Pomiedzy aplikacjami kolejnych warstw pozostawić do całkowitego wyschnięcia (około 30 minut, w zależności od wilgotności i temperatury).
- Czynność powtórzyć w razie potrzeby (zaleca się 2 warstwy). Drugą warstwę nakładaj w prostopadłym kierunku.
- Posadzka może być użytkowana po wyschnięciu (ok. 3 godz.).
- Powierzchnia nadaje się do normalnego użytkowania po 24 godzinach.
- Całkowite utwardzenie powłoki następuje po 14 dniach.

Środki ostrożności:

- Nie nanosić na powierzchnie wrażliwe na wodę
- Nie używać na drewnie i niezabezpieczonym parkiecie.
- Przeprowadzić test przyczepności na posadzkach poddanych fabrycznej obróbce.
- Chronić przed zamarzaniem.
- Przechowywać tylko w oryginalnym pojemniku w temperaturze od 5 do 30 °C.
- Nie przelewać pozostałości produktu ponownie do pojemnika.
- Zamknąć pojemnik natychmiast po użyciu.
- Dokładnie przemyć urządzenie po zakończonej pracy.

Ostrzeżenia i wytyczne dotyczące bezpiecznego użytkowania:

-

Dalsze informacje:

- Karta charakterystyki substancji niebezpiecznej (MSDS)
- Szybki start
- Zaopiniowany przez FIGR (badania i testy dla Facility Management GmbH)
- Specjalizacja w zakresie właściwości antypoślizgowych zgodnie z DIN 51131 i DIN EN 13893
- Certyfikat na antypoślizgowość (DIN V 180332-2:2001-04)

Dozowanie i wydajność:

Zawartość:	Metoda czyszczenia:	Roztwór wstępny:	Dozowanie:	Rodzaj zabrudzeń:	Wydajność:
1000 ml	Powłoka		nierozcieńczony		15-25 m ²

Potrzebujesz więcej informacji?

Kärcher Sp. z o.o.

ul. Stawowa 138-140
31-346 Kraków
Polska

Tel: 801 811 234 lub 12 63 97 105
Fax: 12 63 97 111
Email: biuro@pl.kaercher.com