



RM 784 Powłoka ochronna i pielęgnacyjna

Wyjątkowa powłoka o wysokiej zawartości polimeru i właściwościach antypoślizgowych. Czas schnięcia pomiędzy nakładanymi warstwami wynosi zaledwie 20 min.



Własności

- Pozostawia półmatowy połysk
- Skuteczny już przy dwóch warstwach.
- bardzo krótki czas schnięcia
- bardzo odporny na brud, zanieczyszczenia
- odporny na ścieranie dzięki wysokiej odporności na środki czyszczące
- zapewnia znacznie większe pokrycie powierzchni podczas czyszczenia pielęgnacyjnego
- Zużyte obszary są łatwe do uzupełnienia, np. wytarte ścieżki, ślady butów, ślady po meblach
- Nadaje się także do normalnego czyszczenia (czyszczenia natryskowego, ścierania) i czyszczenia pielęgnacyjnego (mopowania)
- odpowiedni do usuwania warstwy ochronnej bez użycia wody
- doskonałe właściwości płynięcia
- łatwy do ponownego polerowania
- certyfikat o właściwościach antypoślizgowych zgodnie z normą DIN 51131 i DIN EN 13893 (w zależności od posadzki)

Obszar zastosowań:

Firmy sprząające:	Floor care
Sprzątanie komunalne:	Floor care
Hotele, gastronomia, catering:	Floor care
Domy spokojnej starości, gabinety lekarskie:	Floor care
Handel detaliczny:	Floor care

Zastosowanie

- ręcznie
- Urządzenia spryskujące
- Maszyna jednotarczowa

Rozmiar opakowania

5 l

Numer katalogowy

6.295-817.0

pH

7.6

w koncentracji



Zastosowanie:

Powłoka

- Powierzchnia musi być pozbawiona pozostałości powłok zabezpieczających i zanieczyszczeń (pH 7-8,5). Powierzchnia musi być sucha.
- Nie rozcieńczać, nie mieszać z innymi produktami.
- Ilość aplikacji zależy od chłonności i rodzaju posadzki: pierwsza warstwa: około 20-40 ml / m², druga warstwa: około 15-25 ml / m². Wydajność zależy od ilości aplikacji.
- Rozłożyć produkt równomiernie, oszczędnie, szybko w zachodzących na siebie warstwach (na zakładkę) przy użyciu mopa płaskiego.
- Pomiedzy aplikacjami kolejnych warstw pozostawić do całkowitego wyschnięcia (około 20 minut, w zależności od wilgotności i temperatury).
- Czynność powtórzyć w razie potrzeby (zaleca się 2 warstwy). Drugą warstwę nakładaj w prostym kierunku.
- Posadzka może być użytkowana po wyschnięciu (ok. 3 godz.).
- Powierzchnia nadaje się do normalnego użytkowania po 24 godzinach.
- Całkowite utwardzenie powłoki następuje po 14 dniach.

Spryskiwanie

- Powierzchnia musi być wolna od zanieczyszczeń.
- Rozcieńczyć produkt w zależności od stopnia naruszenia powłoki.
- Aplikuj roztwór za pomocą spryskiwacza na powierzchnie, które mają zostać uzupełnione.
- Niezwłocznie wypoleruj powierzchnię urządzeniem.

Uzupełnienie naruszonych powłok

- Powierzchnia musi być wolna od zanieczyszczeń.
- Rozcieńczyć produkt w zależności od stopnia naruszenia powłoki.
- Zastosować środek pielęgnacyjny do obszaru, który ma być czyszczony w odcinkach za pomocą mopa płaskiego lub przegubowego. Rozłożyć produkt równomiernie, oszczędnie, szybko w zachodzących na siebie warstwach (na zakładkę).
- Pozostawić do całkowitego wyschnięcia (około 20 minut, w zależności od wilgotności i temperatury).
- Powtórzyć czynność jeśli potrzeba.
- Po całkowitym wyschnięciu, wypoleruj maszyną jednotarczową - polerką (opcjonalnie).

Pielęgnacja powłok

- Powierzchnia musi być wolna od zanieczyszczeń.
- Rozcieńczyć produkt w zależności od stopnia naruszenia powłoki.
- Oczyszczyć powierzchnię czystym wilgotnym mopem.

Dozowanie i wydajność:

Zawartość:	Metoda czyszczenia:	Roztwór wstępny:	Dozowanie:	Rodzaj zabrudzeń:	Wydajność:
1000 ml	Powłoka		%nierozcieńczony		20-30 m ²
1000 ml	Spryskiwanie		20-30 %		120-300 m ²
1000 ml	Uzupełnienie naruszonych powłok		30-50 %		100-200 m ²
1000 ml	Pielęgnacja powłok		1-3 %		1000-6000 m ²

Potrzebujesz więcej informacji?

Kärcher Sp. z o.o.

ul. Stawowa 138-140
31-346 Kraków
Polska

Tel: 801 811 234 lub 12 63 97 105
Fax: 12 63 97 111
Email: biuro@pl.kaercher.com

Środki ostrożności:

- Nie nanosić na powierzchnie wrażliwe na wodę
- Nie używać na drewnie i niezabezpieczonym parkiecie.
- Przeprowadzić test przyczepności na posadzkach poddanych fabrycznej obróbce.
- Chronić przed zamarzaniem.
- Przechowywać tylko w oryginalnym pojemniku w temperaturze od 5 do 30 °C.
- Nie przelewać pozostałości produktu ponownie do pojemnika.
- Zamknąć pojemnik natychmiast po użyciu.
- Dokładnie przemyć urządzenie po zakończonej pracy.

Ostrzeżenia i wytyczne dotyczące bezpiecznego użytkowania:

■

Dalsze informacje:

- Karta charakterystyki substancji niebezpiecznej (MSDS)
- Szybki start
- Specjalizacja w zakresie właściwości antypoślizgowych zgodnie z DIN 51131 i DIN EN 13893
- Zaopiniowany przez FIGR (badania i testy dla Facility Management GmbH)